

产品介绍

HP-25是一款具有高性能、低硬度的实心硅胶材料，具有优异的韧性、耐老化性能和绝缘性能，可实现良好的密封、减振和填充作用，其中黑色的实心硅橡胶可以降低光损耗，也可用于防水和耐摩擦作用。HP-25可以在-60~220°C长期工作，满足安全和设计要求，厚度适用范围广，广泛应用于新能源汽车、轨道交通和其他电子工业。



产品特点

- 柔软、低硬度、可压缩性高
- 高拉伸强度，装配性好
- 耐摩擦，适用于多次拆装的设备表面
- 良好的密封性能
- 良好的耐老化及耐化学稳定性能
- 符合烟、火、毒要求

典型应用

- 照明灯具密封防震垫圈
- 相机镜头垫片
- 电池舱口盖密封
- 电器、仪表密封垫片

产品规格

- 卷材：产品尺寸按客户要求定制
- 可模切成各种形状
- 无背胶、单面或者双面背胶

产品物性表

基本性能	测试方法	典型值
产品		HP-25
颜色	目测	黑色
厚度 (mm) 公差 (%)	ASTM D374/D374M	0.25~3.0 ±10
硬度 (Shore A)	ASTM D2240	20±5
压缩永久变形 (%) (150°C, 168 h, 压缩量 25%)	ASTM D395	<15
拉伸强度 (MPa)	ASTM D412	4.0
断裂伸长率 (%)	ASTM D412	600
撕裂强度 (N/mm)	ASTM D624	10
体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	ASTM D257	10^{15}
适用温度 (°C)	SAE J-2236	-60~220
RoHS Compliant	/	YES

注：以上数据为总体测试的平均值，可以联系我司提供更多的产品信息。

储存运输

- 常温下原包装储存
- 远离明火
- 按一般化学品搬运、运输
- 本品为无毒非危险品

该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用广迈实心硅橡胶材料进行的设计，基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围，无意且不构成任何明示的或隐含的担保，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用，或者是不同条件和环境下的使用，产生的结果广迈将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定广迈广迈实心硅橡胶材料的适用性。